

Technisches Merkblatt

Farbspray glänzend, seidenmatt, matt



Farben:	Alle RAL Töne in glänzend, seidenmatt und matt - weitere auf Anfrage
Qualität:	Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, nicht benzinfest
Glanzgrad:	Hochglanz ca. 90% bei 60° Winkel Seidenglanz ca. 40-50% bei 60° Winkel Matt ca. 3-20 % bei 60° Winkel
Trocknung:	Staubtrocken: 5 - 10 Min., Griffest: 30 - 40 Min. Durchgetrocknet: ca. 24 Std
Überlackierbarkeit:	Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Anwendungsbereiche:

Hochwertiger Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien. Nicht auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen verwenden. Elried Farbsprays sind ausgiebig, trocknen sofort, laufen nicht nach und gewährleisten so eine rasche, saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen. Die Farben sind witterungs- und korrosionsbeständig. Aufgrund der Vielzahl zu lackierender Objekte sind unterschiedliche Sprühköpfe erhältlich: Für große, saugende Flächen groben Sprühkopf verwenden. Abgerundete, nicht saugende Flächen mit feinem Sprühkopf lackieren.

Vor und während Gebrauch:

1. Flächen von Schmutz, Öl, Fett, Wachs, Rost gut reinigen. Für erhöhte Haftung Elried Grundierung verwenden
2. Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen
3. Nicht zu besprühende Flächen bei Bedarf abdecken. Probesprühen
4. Im Abstand von 25 bis 30 cm immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang sprühen; kein Zögern, um Blasen und Farbläufe zu vermeiden. Idealtemperatur 20 ° C. Mehrere dünne Schichten ergeben ein höherwertiges Resultat als eine dicke Schicht. Zwischen den einzelnen Schichten ca. 15 Minuten warten.

Nach Gebrauch:

Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt. Je nach Untergrund ausreichend für ca. 2-3 m²

Sicherheitsanweisungen:

H222-229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält Aceton, n-Butylacetat In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu markierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklacks mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.